

**Papa termozgrzewalna-  
-membrana bitumiczna  
wg PN-EN 13707:2006**

Grubość w pasie z posypką  
EN 1849-1: **≥ 5mm**

Reakcja na ogień  
EN ISO 11925, EN 1350-1: **klasa E**

Maksymalna siła rozciągająca  
EN 12311-1:

Odporność na obciążenia statyczne  
EN 12730: **≥ 20kg**

Odporność na uderzenie  
EN 12691: **≥ 1250mm**

Wytrzymałość na rozdzieranie  
gwoździem wg EN 12310-1: **≥ 150N**

Wytrzymałość złącza na ścinanie  
EN 12317-1: **500N/50mm**

Giętkość w niskiej temperaturze  
EN 1109: **≤ -20°C**

Odporność na spływanie  
w podwyższonej temperaturze  
EN 1110: **≥ 100°C**

**Siła wyrywająca płytki: 5,6kN**

